

## FIȘĂ TEHNICĂ CONFECȚII DIN POLIETILENĂ

<b>Produsul:</b>	<b>CONFECȚII DIN POLIETILENĂ NATUR / REGRANULATĂ (ambalaj din polietilenă de joasă densitate)</b>		
1. DESTINAȚIE:	<b>Se utilizează la ambalarea produselor</b>		
2. CARACTERISTICI TEHNICE:	Conform STAS 10971-87		
2.1. Caracteristici mecanice și chimice			
2.1.1. Material :	Folie din polietilenă de joasă densitate		
2.1.2. Aspect:	Film, cu suprafața netedă, fără rupturi, perforații, pete		
2.1.3. Culoare:	Naturală, transparentă, gri		
<b>2.2. DIMENSIUNI ȘI TOLERANȚE:</b>			
	DIMENSIUNI (mm)	UTILIZARE	GROSIMI
	400-2600±10%	AMBALARE	25-170 μm±10%
<b>2.3. MATERIAL:</b>	<b>LDPE; LLDPE</b>		
<b>2.3.1. Densitate:</b>	<b>0,93±0,002%</b>	<b>g/cm<sup>3</sup></b>	
<b>2.3.2. Culoare:</b>	<b>Natural, transparent, gri</b>		
<b>2.4. TERMOCONTRACTABILITATE (condiții de testare: 150°C)</b>			
<b>2.4.1. Longitudinal:</b>	<b>45-80 ±5%</b>		
<b>Transversal:</b>	<b>0-30 ±5%</b>		
<b>2.4.2. Temperatura de contracție:</b>	<b>160-180±10%°C</b>		
<b>2.4.3. Temperatura de lucru:</b>	<b>160-220±10%°C</b>		
<b>3. CONDIȚII DE LIVRARE</b>			
3.1. Ambalate în folie pentru protecție împotriva prafului și paletizate; Ambalajul trebuie să protejeze produsul în timpul transportului și depozitării			
3.2. Marcare: numele furnizorului, denumire produs, dimensiuni, număr bucăți, cantitate			
<b>4. CONDIȚII DE RECEPȚIE:</b>			
4.1. Verificările de recepție se efectuează în conformitate cu Fișa pentru controlul calității la recepție.			
4.2. Constatarea existenței certificatului de calitate și conformității datelor înscrise, cu caracteristicile impuse.			
4.3. Verificarea condițiilor de livrare.			
<b>5. FURNIZOR: M&amp;M PRODUCT S.R.L.</b>			