

Fișă tehnică Folie Stretch Alimentară

Caracteristici	U.M.	Valoare					
Grosime	my	8-24					
Lungime	m	1000 / 1200					
Lățime	mm	250- 600					
Compoziția filmului		Policlorură de Vinil (PVC)					
Rezistență la rupere	m2/kg	95	88	80	67	60	50
Elongație (+ - 10%) - longitudinală	%	150					
Elongație (+ - 10%) - transversală	%	200					
Permeabilitate oxigen (O2)	cm3/m2/24h	Min 5000					
Temperatura de topire		125-130°C					
Temperatura de stocare		10-25°C , mediu fără variații mari de temperatură, fără umiditate					
Diametru tuburi disponibile	mm	76, 110					
Timp depozitare minim	luni	12					
Densitate	g/cm3	0,125					