

DECOLINE®DCL-G



Plastic
Renewable source
Carbon reduction

Braskem

DECOGREEN

Folie termocontractabila din Poliolefina

- produsă din materii prime regenerabile
- minim 51% polimeri din surse regenerabile - trestie de zahăr
- amprentă de carbon optimă
- aplicabilă pentru orice tip de mașină de ambalat
- nu este nevoie de schimbări ale setărilor mașinii de ambalat

Dacă sunteți în căutarea unui film prietenos cu mediul înconjurător, alegeți cu încredere **DECOGREEN**.

Proprietăți	Unitate de măsură	Metodă test	Caracteristici tehnice		
Grosime	μ	PN -ISO 4593	12	15	25
Densitate	g/cm ³		0,92		
YIELD	m ² /Kg	OWN	91	73	44
Termocontractabilitate 93°C	%	ASTM D 2732	MD 22 / TD 22	MD 22 / TD 22	MD 22 / TD 22
Termocontractabilitate 110°C	%	ASTM D 2732	MD 35 / TD 40	MD 35 / TD 40	MD 35 / TD 40
Luciu 45°	%	ASTM D 2457	95	95	90
Opacitate	%	ASTM D 1003-A	1,6	1,7	2,5
Permeabilitate la vapori de apă (WVTR)	g/(m ² *24h)	ASTM F 1249-13	21,58 -30,49		
Permeabilitate O ²	cm ³ /(m ² *24h)	ASTM F 1249-14	9149 -12621		
Timpul de sudare °C	s		0,3	0,3	0,6
Coeficient de frecare	-	ISO 8295:2005	0,18 (+/-0,07)		
Rezistență la rupere	N	ASTM D 882	MD 27 / TD 27	MD 30 / TD 30	MD 60 / TD 60
Puterea la tensionare	MPa	ASTM D 882	MD 105 / TD 105	MD 105 / TD 105	MD 115 / TD 115
Elongație la rupere	%	ASTM D 882	MD 70 / TD 80	MD 70 / TD 80	MD 80 / TD 90
Lungime rolă film	m		3100	2500	1500
Lungime rolă semi-pantaloni	m		1550	1250	750
Lățime rolă	mm		FILM 200 - 1600		
Lățime rolă	mm		SEMI-PANTALON 200 -850		
Diametru rolă	mm		(interior) 76		(exterior) 245

Sediu:

Str. 1 Decembrie 1918 nr.14, Rasnov,jud.Brasov
Tel.: +40 372729923, +40 372729924
Fax: +40 268 231 722
www.smartwrap.ro

Registrul Com: J08 4207/1994
Cod Fiscal: RO 6837761
Banca: Raiffeisen Bank Romania
Cont: RO86RZBR0000060019465096
mmprod@mmproduct.ro