

**FOLIA TERMOCONTRACTABILĂ DIN POLIETILENĂ REGRANULATĂ**  
- Fișă Tehnică (TDS)-

<b>Produsul:</b>	<b>FOLIE TERMOCONTRACTABILĂ (ambalaj din polietilenă de joasă densitate)</b>		
1.DESTINAȚIE:	<b>Se utilizează la ambalarea produselor</b>		
2.CARACTERISTICI TEHNICE:	Conform STAS 10971-87 Conform STAS 10971-88		
2.1.Caracteristici mecanice si chimice			
2.1.1.Material :	<b>Folie din regranulat 85% + 15% polietilenă de joasă densitate</b>		
2.1.2.Aspect:	<b>Film, cu suprafață netedă fără rupturi, perforații, pete</b>		
<b>2.2.DIMENSIUNI SI TOLERANȚE:</b>			
	DIMENSIUNI (mm)	UTILIZARE	GROSIMI
	1000-2450 ±10%	AMBALARE	50-160 μm±15%
<b>2.3. MATERIAL:</b>	<b>LDPE; LLDPE</b>		
<b>2.3.1.Densitate:</b>	<b>0,925±0,002%</b>		<b>g/cm<sup>3</sup></b>
<b>2.3.2.Culoare:</b>	<b>Gri, neagra, colorata</b>		
<b>2.4.TERMOCONTRACTABILITATE (condiții de testare: 150°C)</b>			
<b>2.4.1.Longitudinal:</b>	<b>40-70 ±5%</b>		
<b>Transversal:</b>	<b>0-20 ±5%</b>		
<b>2.4.2.Temperatura de contracție:</b>	<b>160-180±10%°C</b>		
<b>2.4.3.Temperatura de lucru:</b>	<b>160-220±10%°C</b>		
<b>3.CONDIȚII DE LIVRARE</b>			
3.1. Role, ambalate în folie pentru protecție împotriva prafului și paletizate; Ambalajul trebuie să protejeze produsul în timpul transportului și depozitării.			
3.2. Marcare: numele furnizorului, denumire produs, dimensiuni, număr bucăți, cantitate			
<b>4.CONDIȚII DE RECEPȚIE:</b>			
4.1. Verificările de recepție se efectuează în conformitate cu Fișa pentru controlul calității la recepție.			
4.2. Constatarea existenței certificatului de calitate și conformității datelor înscrise, cu caracteristicile impuse.			
4.3. Verificarea condițiilor de livrare.			
<b>5.FURNIZOR: M&amp;M PRODUCT S.R.L.</b>			